

1780 CAT. H

47% PC, 20% CO, 13% PL, 11% VI, 9% LI

peso 870 gr/mtl - resistenza alla luce 5 - resistenza al pilling 3/4 martindale
25000 giri - lavaggio a secco

***N.B. eventuali fiammature più evidenziate nel tessuto sono una
caratteristica del tessuto stesso***